

SECO TAG (Plastiseal) September 2005

(Seco Takstensfugemasse)

En-komponent fugemasse på gummi bitumen basis



PRODUKTBESKRIVELSE

Plastiseal er en fleksibel og værbestandig en-komponent fugemasse basert på gummi-bitumen. God vedheft til rene og tørre flater samt på asfalt. Misfarger ikke betong eller mur. Opptar bevegelser på opptil 20%.

ANVENDELSESOMRÅDER

Ideell til loddrette og skrå fuger på 10-40 mm bredde. Tetting av dilatasjonsfuger samt takplater og inndekninger. Forsegling på bygninger, vannreservoarer, kloakkanlegg etc. (Også under vann).

TEKNISKE DATA

Emballasje:	Patroner à 0,3 liter.
Farge:	Sort.
Lagringstid:	Minimum 12 måneder i originalemballasje ved 20°C.
Priming:	Normalt ikke nødvendig. Porøs betong anbefales dog primet med <i>Primer no 3</i> .
Påføring:	Med 0,3 liter hånd- eller trykkluftsprøyte.
Fugedimensjonering:	For å få en tett fuge, bør fugebredden være min. 10 mm og dybden min. 13 mm. Fugens utforming skal kunne tillate rikelig påføring av masse.
Herdetid:	Herder ved avgivelse av en minimal mengde oppløsningsmidler. Er klebefri på 1-2 døgn, og gjennomherdet på ca. 7 døgn ved 15°C.

Sp.v.:	1,3
Motstandsdyktighet:	Er etter herding motstandsdyktig overfor vann samt fortynnede syrer og baser.
Rengjøring:	Verktøy rengjøres med mineralisk terpentin eller <i>Seco Rensevæske</i> .
Beskyttelse ved arbeid:	<i>Plastiseal</i> er ikke giftig.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. All redskap og verktøy som benyttes må være tørre og rene.
2. Fugen skal være ren og tørr, samt fri for is og fettstoff. Eventuelt fettstoff fjernes med f.eks. xylol.
3. Som bakgrunnsmateriale for fugemassen anbefales ekspandert polyetylen.
4. Priming er normalt ikke nødvendig. Porøs betong primes dog med *Primer no 3*.
5. Massen påføres med 0,3 liter hånd- eller trykkluftsprøyte. For å sikre at fugen blir tett anbefales det å etterglatte med en fuktig fugepinne. Påse at ikke vann fra fuge-pinnen drypper mellom massen og fuge-siden.
6. Det er viktig at fugebredden blir korrekt dimensjonert på konstruksjonsstadiet, og at man tar hensyn både til de forventede bevegelser i fugen og til den maksimalt tillatte bevegelse for fugemassen.

SIKKERHET OG HELSE

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Det henvises til produktdatablad for *Plastiseal*.

Alle data og anbefalinger i dette datablad er basert på tester og erfaringer. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de resultater brukerne oppnår ved bruk av produktene.