

ROOFCOAT XD782S

September 2005

Elastisk takbelegg/maling.

ANVENDELSESOMRÅDE

Roofcoat XD782S er beregnet for tetting og fornying av tak bestående av sink, betong, takstein, tre eller asfalt papp.

FORDELER

Elastisk:	300 % bruddforlengelse
Strekstyrke:	30 kg/cm ²
Egenvekt:	1,5 kg/l
God vedheft:	Normalt ingen behov for primer.
Tørrstoff:	65 % (vekt)
Forbruk:	
Ubehandlede flater:	0,5 – 0,75 kg/m ²
Renovering:	0,25 – 0,4 kg/m ²
Påførings-temperatur:	Minimum + 5°C
Støvtørr:	ca. 30 sekunder
Tåler regn etter:	ca. 2 timer ¹ / ₂ 20°C 65 % RF
Herdetid:	ca. 1 uke
Farger:	Hvit og sort

BESKRIVELSE

Roofcoat XD782S er en vanntett enkomponent akryldispersjon som leveres i spann av 10 l. Den inneholder ikke tjære, asfalt eller destillater av disse.

FORARBEIDE:

Flatene skal rengjøres med høytrykkspyling fortrinnsvis med varmt vann og avfetting. På flater av rent stål bør det påføres en sinkfosfatprimer eller sinkprimer før Roofcoat XD782S påføres.

PÅFØRING

Kan påføres med rulle, kost, vanlig sprøyte eller airless.

	Vanlig	Airless
Tynner	Vann	Vann
Andel tynner	5 – 10 %	0 – 5 %
Dyse	2 – 3 mm	0,015 – 0,019"
Trykk	3 – 4 bar	140 – 180 bar
Tykkelse	250 – 400 μ	200 – 300 μ

SIKKERHET OG HELSE

Hudkontakt:	Vask med såpe og vann
Øyne:	Skyll grundig med vann
Svelg:	Drikk mye vann, unngå brekninger
Forholdsregler ved bruk:	Bruk hansker og beskyttelsesbriller. Ved sprøyting benytt også maske.



FØRSTEHJELP

Får man sprut i øynene, må det **straks** skylles med rikelige mengder vann. Dersom svie eller andre symptomer oppstår etter berøring og etterfølgende skylling, bør man oppsøke lege.

BRANNFARE

Roofcoat XD782S er ikke brannfarlig.

LAGRING

Roofcoat XD782S kan lagres i 12 måneder i uåpnet emballasje ved tørr oppbevaring.

EMBALLASJE

Roofcoat XD782S leveres i 10 l spann.

TEKNISK SERVICE

FJERBY A/S står til rådighet med veiledning i bruken av *Roofcoat XD782S*.

Alle data og anbefalinger i dette datablad er basert på tester og erfaringer. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de resultater brukerne oppnår ved bruk av produktene.