

SAFECOAT EP A 4I

September 2005

Slitesterk topcoat for Safegrip® sikkerhets- og friksjonsbelegg.

BESKRIVELSE

Meget sterk to-komponent løsemiddelfri topcoat. Safecoat A 4I har den høyeste mulige UV stabilitet og en meget god kjemisk motstandsdyktighet.

BRUKSOMRÅDER

Safecoat A 4I ER spesielt designet som et toppbelegg for Safegrip® sikkerhets- og friksjonsbelegg for å sikre løse steiner, og for å gi belegget en fin finish.

SPESIFIKASJONER

Egenvekt ved 20°C:	1,19 kg/lit
% tørrstoff:	100 % i volum
Farge:	Grønn og lys grå
Utseende:	Blank overflate.

GRUNNING AV UNDERLAG

Påføres direkte på Safegrip® systemet. Påføring på Safegrip® EP 7070 (7080) må skje i løpet av 36 timer.

BLANDING

Hell B-komponenten i A-komponenten. Sørg for å tømme B-komponenten helt. Bland med en saktegående (3 – 400 rpm) blandemaskin i 3 minutter.

PÅFØRING

Kan påføres med børste, rull og sprøyte.

Det er meget viktig at laget blir så tynt som mulig. Det er kun steinene som skal dekkes. Ved fylling mellom steinene vil belegget miste mye av friksjonsevnen.

PÅFØRINGSSPESIFIKASJONER

Tynning	Max.5 % EP tynner	
Forbruk	0,6 – 2,5 m ² /liter avhengig av underlaget.	
Brukstid	45 minutter ved 20°C.	
Tørketid 20°C R/H/65%	Støvtørr Utherdet	8 timer 5 dager
Temperatur på underlag	Minimum 7°C eller mer.	
Annet	Minimum 3 °C over duggpunktet.	
Luftfuktighet	Maks. 85 %	

FARGER

Lys grå og grønn.

EMBALLASJE

Safecoat EP A 4I leveres i 5 kg sett (A og B komponent).

LAGRING

12 måneder, oppbevart tørt i original emballasje, og ved temperaturer mellom 5°C og 40°C.

HELSE OG SIKKERHET

Se våre HMS-datablad.

Denne informasjonen er basert på nåværende kunnskap og nasjonal lovgivning. Det er påkrevet med veiledning på produktinformasjon og dette datablad bør ikke ses på som noen form for garanti i forhold til teknisk utførelse.